


FPUR0012

PUR ZÁKLADNÍ LAK
TRANSPARENTNÍ TIXOTROPNÍ

Vysoce plnivý, transparentní základní
polyuretanový lak, tixotropní



PLNIVOST



TIXOTROPITA



BROUSITELNOST

Velikost balení

25 kg - 5 kg

Doporučené
tužidlo

INLL0101 50 %

Doporučené
ředidlo

DILL0002 20 - 30 %

Použití



Aplikace



SPECIFICKÁ HMOTNOST

0,97 ± 0,03 (kg/l)

OBSAH SUŠINY

47 ± 1 (%)

ŽIVOTNOST SMĚSI

2 hodiny (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1 - 2

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

120 - 150 (g/m²)

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

15 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

30 minut

BROUSITELNÉ

3 - 6 hodin

STOHOVATELNÉ

8 hodin

NÁDOBKOVÁ PISTOLE

Tryska 1,8 - 2 mm, tlak 2,5 - 3 bar

AIRMIX

Tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak 100 - 120 bar / 1 - 2 bar

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz