

PGFO0454-A


PUR ZÁKLADNÍ LAK BÍLÝ




Vysoce krycí, plnivý, bílý základní
polyuretanový lak



PLNIVOST



TIXOTROPITA



BROUSITELNOST

Velikost balení

25 kg - 5 kg

Doporučené
tužidlo

INUR1398 40 % (pomalé)
INLL0105 40 % (rychlé)
INUR0312 25 % (pružné)

Doporučené
ředidlo

DILL0002 10 - 20 %

Použití



MDF DESKY NÁBYTEK DVÍŘKA ŽIDLE

Aplikace



STŘÍKÁNÍ AIRMIX ELEKTROSTATIKA

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1,44 ± 0,03 (kg/l)

OBSAH SUŠINY

70 ± 1 (%)

ŽIVOTNOST SMĚSI

2 hodiny (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1 - 2

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

150 - 180 (g/m²)

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

15 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

30 minut

BROUSITELNÉ

3 - 6 hodin

STOHOVATELNÉ

8 hodin

NÁDOBKOVÁ PISTOLE

Tryska 1,8 - 2 mm, tlak 2,5 - 3 bar

AIRMIX

Tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak 100 - 120 bar / 1 - 2 bar

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz