

VÝKON

PUR EMAIL SOFT MATT

PUR VRCHNÍ LAK, RAL / NCS, 2K
SOFT MATT



Polyuretanový, vrchní, 2K lak SOFT MATT
tónovatelný dle RAL, NCS, ICRO



ANTI-REFLEXNÍ



SOFT TOUCH



ODOLNÉ PROTI
OTISKŮM PRSTŮ



ROZLIV



PLNIVOST



CHEMICKÁ ODOLNOST



MECHANICKÁ ODOLNOST

Velikost balení

25 kg - 5 kg

Stupeň
lesku 00 - 03

Doporučené
tužidlo

INUR3056 50 % (nežloutnoucí, extra tvrdé)

Doporučené
ředidlo

DILS000N 10 - 30 % (středně rychlé)

Použití



KUCHYŇSKÁ
DVÍŘKA



VNITŘNÍ
DVEŘE



NÁBYTEK

Aplikace



STŘÍKÁNÍ



AIRMIX

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1,32 ± 0,03 (kg/l)

OBSAH SUŠINY

70 ± 1 (%)

VISKOZITA DIN 6

160" - 185" (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

140 (g/m²)

ŽIVOTNOST SMĚSI

2 - 3 (hodiny)

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

15 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

30 minut

STOHOVATELNÉ

8 hodin

NÁDOBKOVÁ PISTOLE

Tryska 1,3 - 1,8 mm, tlak 2,5 - 3 bar

AIRMIX

Tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak 100 - 120 bar / 1 - 2 bar

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz