

TSAU0515

PUR TRANSPARENTNÍ
IZOLÁTOR

Transparentní PUR izolátor pro izolaci
MDF desek a exotických dřevin s
problematickou přilnavostí

Velikost balení

25 lt - 5 lt

Doporučené
tužidlo

INUR0514 100 %

Doporučené
ředidlo

DILS000N 10 - 15 %

Použití



MDF DESKY



NÁBYTEK



DVÍŘKA

Aplikace



STRÍKÁNÍ



AIRMIX

SPECIFICKÁ HMOTNOST

0,86 ± 0,03 (kg/lt)

OBSAH SUŠINY

11 ± 1 (%)

ŽIVOTNOST SMĚSI

2 hodiny (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

30 - 60 (g/m²)

NÁDOBKOVÁ PISTOLE

Tryska 1,8 - 2 mm, tlak 2,5 - 3 bar

AIRMIX

Tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak 100 - 120 bar / 1 - 2 bar

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

20 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

40 minut

PŘELAKOVATELNÉ


3 hodiny



IZOLAČNÍ SÍLA



ADHEZE



PŘELAKOVATELNOST

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz