

VPUR4242

PUR VRCHNÍ LAK,
TRANSPARENTNÍ, ZÁTĚŽOVÝ
PODLAHOVÝ

Polyuretanový, vrchní, 2K transparentní
antiscratch, nábytkový a podlahový lak



MECHANICKÁ ODOLNOST



TRANSPARENTNOST



PLNIVOST

Velikost balení	25 lt - 5 lt	Stupeň lesku	10, 20, 30
Doporučené tužidlo	INUR4100 50 %		
Doporučené ředidlo	DILL0002 20 - 50 % (standardní) DILS000N 10 - 40 % (středně rychlé)		
Použití	 NÁBYTEK STOLY A DESKY DVÍŘKA PARKETY		
Aplikace	 STŘÍKÁNÍ AIRMIX		

SPECIFICKÁ HMOTNOST

0,94 ± 0,03 (kg/lt)

OBSAH SUŠINY

28 ± 1 (%)

VISKOZITA DIN 4

30" - 45" (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

100 - 120 (g/m²)

ŽIVOTNOST SMĚSI

2 (hodiny)

NÁDOBKOVÁ PISTOLE

Tryska 1,3 - 1,8 mm, tlak 2,5 - 3 bar

AIRMIX

Tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak 100 - 120 bar / 1 - 2 bar

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

10 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

30 minut

STOHOVATELNÉ

8 hodin

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz