

VPUR5260

PUR VRCHNÍ LAK,
TRANSPARENTNÍ
TIXOTROPNÍ



Polyuretanový, vrchní, 2K transparentní
univerzálně použitelný, nábytkový lak
TIXOTROPNÍ



NEŽLOUTNOUCÍ



ROZLIV



PLNIVOST



CHEMICKÁ ODOLNOST



MECHANICKÁ ODOLNOST

Velikost balení

25 lt - 5 lt

Stupeň
lesku 05, 10, 20
30,

Doporučené
tužidlo

INUR5260 50 %

Doporučené
ředidlo

DILL0002 25 - 30 % (standardní)
DILS000N 25 - 30 % (středně rychlé)

Použití



KUCHYŇSKÁ
DVÍŘKA



VNITŘNÍ
DVEŘE



NÁBYTEK

Aplikace



STŘÍKÁNÍ



AIRMIX

SPECIFICKÁ HMOTNOST

0,99 ± 0,03 (kg/lt)

OBSAH SUŠINY

48 ± 1 (%)

VISKOZITA DIN 6

65" - 75" (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

100 - 120 (g/m²)

ŽIVOTNOST SMĚSI

2 (hodiny)

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

15 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

50 minut

STOHOVATELNÉ

16 hodin

NÁDOBKOVÁ PISTOLE

Tryska 1,3 - 1,8 mm, tlak 2,5 - 3 bar

AIRMIX

Tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak 100 - 120 bar / 1 - 2 bar

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz