



WTFF197T VŘ UNI LAK, 1K TRANSPARENTNÍ	Vodou ředitelný, self-sealer, 1K transparentní tixotropní lak,  NEŽLOUTNOUČÍ		 TIXOTROPITA  ROZLIV  MECHANICKÁ ODOLNOST  CHEMICKÁ ODOLNOST  TRANSPARENTNOST
Velikost balení	25 kg	Stupeň lesku 10 - 20 - 30	
Doporučené ředidlo	VODA 5 - 10 %		
Použití	 DVÍŘKA  NÁBYTEK  ŽIDLE  VNITŘNÍ DVEŘE		
Aplikace	 STRÍKÁNÍ  AIRMIX  ELEKTROSTATIKA		

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1,05 ± 0,03 (kg/l)

OBSAH SUŠINY

34 ± 1 (%)

VISKOZITA DIN 6

80" – 90" (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1-2

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

100 – 120 (g/m²)

NÁDOBKOVÁ PISTOLE

Tryska 1,8 – 2 mm, tlak 2,5 – 3 bar

AIRMIX

Tryska 0,23 – 0,28 mm, tlak 100 - 120 bar / 1 - 2 bar

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

60 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

120 - 140 minut

BROUSITELNÉ

24 hodin

STOHOVATELNÉ

24 - 48 hodin

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz