

ZSFO0013-A

PES ZÁKLADNÍ BÍLÝ LAK
BEZ OBSAHU STYRENU

Polyesterový základní, bílý lak bez styrenu
**PES základní bílý lak nejprve zředíme,
promícháme, následně opatrně přidáme
urychlovač, znovu opatrně, ale důkladně
promícháme a nakonec přidáme tužidlo
a opět důkladně promícháme.
NIKDY NEMÍCHAT DOHROMADY TUŽIDLO
A URYCHLOVAČ, HROZÍ NEBEZPEČÍ PRUDKÉ
REAKCE !!!!!**



PLNIVOST



TIXOTROPITA



BROUSITELNOST

Velikost balení	25 kg - 5 kg
Tužidlo	CZCT0002 2 %
Urychlovač	CZAL0002 2 %
Doporučené ředidlo	DILS00AC 5 - 20 % (aceton)
Použití	 DVÍŘKA  VNITŘNÍ DVEŘE  MDF DESKY  NÁBYTEK
Aplikace	 STŘÍKÁNÍ  AIRMIX

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1,45 ± 0,03 (kg/l)

OBSAH SUŠINY

82 ± 1 (%)

VISKOZITA DIN 6

55" – 65" (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1 - 2

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

200 - 250 (g/m²)

ŽIVOTNOST SMĚSI

1,5 (hodiny)

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

40 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

60 minut

BROUSITELNÉ

12 hodin

STOHOVATELNÉ

24 hodin

NÁDOBKOVÁ PISTOLE

Tryska 2,0 – 2,5 mm, tlak 2,5 – 3 bar

AIRMIX

Tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak 100 - 120 bar / 1 - 2 bar

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz