

PUR RAL/NCS MAT

PUR VRCHNÍ LAK V ODSTÍNECH RAL, NCS, ICRO

Vysoce plnivý vrchní PUR lak tónovaný v odstínech RAL, NCS, ICRO. Přidáním 3 % produktu XXAD0235 (váhově) zvýšíme zásadně již tak dobrou odolnost proti poškrábání

Verze lesku:	5	10	20	30	40	50	60	70	85	
--------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	--

OBLASTI POUŽITÍ

Použitelný pro:	obecné použití	dvířka	nábytek	dveře	rámečky
Aplikační metoda:	nádobková pistole	airmix	airless	elektrostatika	robot

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Plnivost:	Excelentní	Jednoduchost aplikace:	Excelentní
Transparentnost:		Odolnost proti žloutnutí:	Excelentní
Rychlost schnutí:	Normální / rychlá	Odolnost proti poškrábání:	Excelentní

PŘÍPRAVA SMĚSI

	Kód	Váhově v %	Objemově v %	Poznámka
Doporučené tužidlo:	INLL0102	40	50	nežloutnoucí
Alternativní tužidla:	INLL0101	40	50	standardní
Urychlovač:				
Doporučené ředidlo:	DILS000N	30	30	středně rychlé
Alternativní ředidla:				

CHEMICKO - FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA	
Specifická hmotnost (kg/l)	1,32
Obsah sušiny (%)	70
Viskozita (DIN 4) při 20°C	160 - 185 "
Životnost směsi při 20°C (h)	02.III

APLIKAČNÍ CHARAKTERISTIKA	
Počet nánosů	1
Nanášené množství (g/m ²)	120 - 150
Interval mezi vrstvami	
Vydatnost (m ² /kg/lt směsi)	3

SCHNUTÍ	
Proti prachu (min)	15
Na dotyk (min)	30
Brousitelné (h)	
Stohovatelné (h)	8

Doplňkové informace:	- Podklad musí být vyschlý, obroušený zrnitostí P280 - 320 a zbavený brusného prachu
Dodávané balení:	- 5 kg, 25 kg, nestandardní balení

Důležité upozornění:	Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Technické tipy jsou uvedeny v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou podmínky aplikace, tužení a ředění, nanášené množství, příprava a kvalita podkladu nedílnou součástí konečného výsledku a mimo naši kontrolu. Uživatel je povinen před započítím jakékoliv aplikace vyhotovit zkušební vzorek. Z naší strany zaručujeme kontinuitu chemicko-fyzikálních vlastností. Varování: je na zodpovědnosti uživatele zabezpečit, že aplikace je prováděna v dostatečně větraném prostředí a jsou dodržovány veškeré hygienické normy a bezpečnostní předpisy platné na daném území.
-----------------------------	--

Číslo revize	2	Datum revize	31/5/2016	Datum tisku	31/5/2016
--------------	---	--------------	-----------	-------------	-----------

Miroslav Homolka, www.icro.cz, info@icro.cz, +420 777 184 271					
---	--	--	--	--	--