

Kombinace olejů a vosků založena na přírodních surovinách, pro dokončování dřevěných podlah, stejně jako dveří, nábytku a dalších dřevěných předmětů. Použití v interiéru. Směs olejů a vosků, díky které docílíme přirozené krásy dřeva. Díky použití vysoce kvalitní pryskyřice má vynikající odolnost proti vodě a namáhání. Vysoká odolnost proti poškrábání a vysoká jemnost na dotek. Vhodný jak pro tvrdé, tak pro měkké dřeviny a zvláště vhodný pro velmi porézní nebo savé dřeviny. Neobsahuje formaldehyd.

OBLASTI POUŽITÍ

Použitelný pro:	univerzálně v interiéru	podlahy	nábytek	stoly	židle
Aplikační metoda:	štetec	váleček	bavlněný klůček		

APLIKACE

Podklad vybruste (dokončovací broušení brusným papírem zrnitosti 150-180), důkladně odstraňte zbytkový brusný prach. Produkt důkladně promíchejte a pokračujte s prvním nátěrem produktu pomocí štetce, válečku nebo měkkou bavlněnou látkou; po cca 5 minutách po aplikaci setřete přebytečný olej do sucha.

Po dostatečném schnutí (6 až 8 hodin) lze plochu lehce přebrousit (brusný papír P220-240, odstranit brusný prach) a pak pokračovat s druhou vrstvou. V případě, že bude druhá vrstva aplikována do 24 hodin, není mezibroušení nutné

V létě, při vysokých teplotách, je vhodné produkt zředit 10% ředidla pro oleje (DILLO229). V případě použití zvláště savých dřevin se doporučuje aplikace třetí vrstvy. V případě nutnosti 1 krát ročně provést renovační, udržovací nátěr.

CHEMICKO - FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA		APLIKAČNÍ CHARAKTERISTIKA		SCHNUTÍ	
Specifická hmotnost (kg/l)	0,83	Počet nánosů	2	Protí prachu (min)	
Obsah sušiny (%)		Nanášené množství (g/m ²)	50 - 60	Na dotyk (min)	
Viskozita (DIN 4) při 20°C		Interval mezi vrstvami (h)	6 - 8	Brousitelné (h)	6 - 8
Životnost směsi při 20°C (h)		Vydatnost (m ² /lt směsi)	10 - 15	Stohovatelné (h)	
				Zcela proschlé (h)	12 - 18

Doplňkové informace:
 Některé dřeviny, zejména exotické původu (jako Lapacho, Iroko apod.), mohou bránit nebo zpomalit schnutí oleje. V tomto případě se doporučuje aplikovat první vrstvu velmi tenkou (případně zředěnou 25% lakovým benzínem) a větrat prostory s cílem usnadnit proces schnutí. Druhý den aplikovat druhou vrstvu bez ředění.
Všechny hadry, nebo cokoliiv používané během aplikace musí být důkladně namočené vodou, aby nedošlo k samovznícení

Dodávané balení: - 2,5 lt, nestandardní balení

Důležité upozornění:
 Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Technické tipy jsou uvedeny v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou podmínky aplikace, tužení a ředění, nanášené množství, příprava a kvalita podkladu nedílnou součástí konečného výsledku a mimo naši kontrolu. Uživatel je povinen před započítím jakékoliv aplikace vyhotovit zkušební vzorek. Z naší strany zaručujeme kontinuitu chemicko-fyzikálních vlastností.
 Varování: je na zodpovědnosti uživatele zabezpečit, že aplikace je prováděna v dostatečně větraném prostředí a jsou dodržovány veškeré hygienické normy a bezpečnostní předpisy platné na daném území.

Číslo revize	2	Datum revize	31/5/2016	Datum tisku	31/5/2016
--------------	---	--------------	-----------	-------------	-----------

HOOLOWORKS s.r.o. Prodejní sklad: Malý Beranov 6, 586 03 Malý Beranov, +420 606 452 991, info@icro.cz, www.icro.cz