

NTVE000830

UNIVERZÁLNÍ 1K/2K PODLAHOVÝ TRANSPARENTNÍ LAK

Univerzální 1K/2K transparentní PODLAHOVÝ lak pro jednoduchou povrchovou úpravu veškerého interiérového vybavení.

Verze lesku:	10	20	30	40	50				
--------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

OBLASTI POUŽITÍ

Použitelný pro:	nábytek	dveře	schody	podlahy	
Aplikační metoda:	stříkání				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Plnivost:	Standardní	Jednoduchost aplikace:	Standardní
Transparentnost:	Standardní	Brousitelnost:	Excelentní
Rychlost schnutí:	Excelentní	Odolnost proti poškrábání:	Standardní

PŘÍPRAVA SMĚSI

	Kód	Váhově v %	Objemově v %	Poznámka
Doporučené tužidlo:	INUR3051	0 - 5	0 - 5	
Alternativní tužidla:				
Urychlovač:				
Doporučené ředidlo:	DILL0002	50 - 70		
Alternativní ředidla:				

CHEMICKO - FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA	
Specifická hmotnost (kg/l)	0,95
Obsah sušiny (%)	24
Viskozita (DIN 4) při 20°C	120 - 130 "
Životnost směsi při 20°C (h)	3

APLIKAČNÍ CHARAKTERISTIKA	
Počet nánosů	2
Nanášené množství (g/m ²)	80 - 100
Interval mezi vrstvami	1
Vydatnost (m ² /kg/lt směsi)	4

SCHNUTÍ	
Proti prachu (min)	20
Na dotyk (min)	30
Brousitelné (h)	2
Stohovatelné (h)	4

Doplňkové informace:	Broušení podkladu zrnitostí P150 - 240 , čištění a zbavení se brusného prachu Mezibrus provedeme po min. 2 hodinách schnutí zrnitostí P240 - P280
Dodávané balení:	- 5 lt, 25 lt, nestandardní balení


Důležité upozornění:	Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Technické tipy jsou uvedeny v dobré v ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou podmínky aplikace, tužení a ředění, nanášené množství, příprava a kvalita podkladu nedílnou součástí konečného výsledku a mimo naši kontrolu. Uživatel je povinen před započítím jakékoliv aplikace vyhotovit zkušební vzorek. Z naší strany zaručujeme kontinuitu chemicko-fyzikálních vlastností. Varování: je na zodpovědnosti uživatele zabezpečit, že aplikace je prováděna v dostatečně větraném prostředí a jsou dodržovány veškeré hygienické normy a bezpečnostní předpisy platné na daném území.
----------------------	--

Číslo revize	2	Datum revize	31/5/2016
--------------	---	--------------	-----------

Datum tisku	31/5/201
-------------	----------

Miroslav Homolka

Prodejní sklad: Oulehla 489 Lysice, 679 71 Lysice, +420 777 184 271, info@icro.cz, www.icro.cz



říře,

]