

## ZSFO0013--A POLYESTEROVÝ BÍLÝ ZÁKLADNÍ LAK BEZ OBSAHU STYRENU

- vysoká krycí schopnost
- pro plnění základování všech ploch v interiéru
- vynikající brousitelnost

**Doporučené tužidlo:** CZCT0002 (2 %)

**Doporučený urychlovač:** CZAL0002 (2 %)

**Doporučené ředidlo:** DILS00AC - aceton (5 - 10 %)

### Oblast použití:



### Způsob aplikace:



### Základní informace:

Na hladkou (grundovanou) MDF lze aplikovat 2 x do živého s mezischnutím cca 30 minut mezi vrstvami.

U profilovaných dveří doporučujeme před aplikací základního laku ZSFO0013--A vybrousit profily a hrany zrnitostí P 220, následně nanést 1. vrstvu základního transparentního plniče MDF FPUR0990, nechat ho vyschnout, přebrousit zrnitostí P 400 a poté aplikovat 2 x do živého lak ZSFO0013--A s mezischnutím cca 30 minut mezi vrstvami.

Po finálním zaschnutí provedeme mezibrus zrnitostí P400 - P500 a následně aplikujeme vrchní lak.

**Velikost balení:** 25 kg - 5 kg

|                                 |                                 |                                |          |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| <b>Specifická hmotnost:</b>     | 1,45 ± 0,03 kg/l                | <b>Zaschnutí proti prachu:</b> | 40 minut |
| <b>Obsah sušiny:</b>            | 82 ± 1 (%)                      | <b>Zaschnutí na dotyk:</b>     | 60 minut |
| <b>Viskozita DIN 6:</b>         | 55 - 65" (20° C)                | <b>Brousitelné:</b>            | 12 hodin |
| <b>Doporučený počet vrstev:</b> | 1 - 2                           | <b>Stohovatelné:</b>           | 24 hodin |
| <b>Nanášené množství:</b>       | 200 - 250 (g / m <sup>2</sup> ) |                                |          |
| <b>Životnost směsi:</b>         | > 1,5 hodiny                    |                                |          |

**Nádobková pistole:** tryska 2 - 2,5 mm, tlak 2 - 3 bar

**Airmix:** Tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak 100 - 120 bar

PES základní bílý lak nejprve zředíme, promícháme, následně opatrně přidáme urychlovač, znovu opatrně, ale důkladně promícháme a nakonec přidáme tužidlo a opět důkladně promícháme.

**NIKDY NEMÍCHAT DOHROMADY TUŽIDLO A URYCHLOVAČ, HROZÍ NEBEZPEČÍ PRUDKÉ REAKCE !!!!!**

Oficiální zastoupení pro ČR:

MIROSLAV HOMOLKA

Oulehla 489

679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271 Zdeněk Oliva

tel: +420 774 722 298 Miroslav Homolka

e-mail: info@icro.cz

e-shop: www.icro.cz