

VPAC0166xx
PUR AKRYLÁTOVÝ VRCHNÍ PODLAHOVÝ LAK

Vysoce kvalitní akrylátový vrchní lak. Vytvrzený laková film je vysoce odolný proti kapalinám, má vysokou povrchovou tvrdost, je odolný proti poškrábání a světlostálý. Velmi vhodný pro podlahy a schody.

Verze lesku:	5	10	15	20					
--------------	---	----	----	----	--	--	--	--	--

**OBLASTI POUŽITÍ**

<b>Použitelný pro:</b>	Univerzální použití	podlahy	schodiště		
<b>Aplikační metoda:</b>	Nádobková pistole	Airmix	Airless	Robot	Automat

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

<b>Plnivost:</b>	Standardní	<b>Jednoduchost aplikace:</b>	Vysoká
<b>Transparentnost:</b>	Vysoká	<b>Odolnost proti žloutnutí:</b>	Vysoká
<b>Rychlost schnutí:</b>	Normální	<b>Odolnost proti poškrábání:</b>	Vysoká

**PŘÍPRAVA SMĚSI**

	Kód	Váhově v %	Objemově v %	Poznámka
<b>Doporučené tužidlo:</b>	<b>INUR3051</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
Alternativní tužidla:				
<b>Urychlovač:</b>				
<b>Doporučené ředidlo:</b>	<b>DILS000N</b>	<b>30 - 40</b>	<b>30 - 40</b>	
Alternativní ředidla:				

CHEMICKO - FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA	
Specifická hmotnost (kg/l)	0,92
Obsah sušiny (%)	30
Viskozita (DIN 4) při 20°C	55 - 60 "
Životnost směsi při 20°C (h)	3

APLIKAČNÍ CHARAKTERISTIKA	
Počet nánosů	1
Nanášené množství (g/m <sup>2</sup> )	100 - 120
Interval mezi vrstvami	
Vydatnost (m <sup>2</sup> /kg/lt směsi)	4

SCHNUTÍ	
Proti prachu (min)	30
Na dotyk (min)	60
Brousitelné (h)	
Stohovatelné (h)	24

<b>Doplňkové informace:</b>	- jako základní lak lze použít jakýkoliv PUR nebo ACR lak z našeho programu. - základ přebroušit zrnitostí P320 - 400
<b>Dodávané balení:</b>	

<b>Důležité upozornění:</b>	Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Technické tipy jsou uvedeny v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou podmínky aplikace, tužení a ředění, nanášené množství, příprava a kvalita podkladu nedílnou součástí konečného výsledku a mimo naši kontrolu. Uživatel je povinen před započítím jakékoliv aplikace vyhotovit zkušební vzorek. Z naší strany zaručujeme kontinuitu chemicko-fyzikálních vlastností. Varování: je na zodpovědnosti uživatele zabezpečit, že aplikace je prováděna v dostatečně větraném prostředí a jsou dodržovány veškeré hygienické normy a bezpečnostní předpisy platné na daném území.
-----------------------------	--

Číslo revize	2	Datum revize	18/5/2017	Datum tisku	18/5/2017
--------------	---	--------------	-----------	-------------	-----------

Miroslav Homolka	Prodejní sklad: Oulehla 489, Lysice 489, +420 777 184 271, info@icro.cz, www.icro.cz
------------------	--