

Vodou ředitelný jedno i dvoukomponentní základní bílý lak. Jednoduchá aplikace, výborná plnivost, excelentní brousitelnost a možnost přelakování všemi vodou ředitelnými i rozpouštědlovými laky.

OBLASTI POUŽITÍ

Použitelný pro:	univerzální	nábytek	MDF		
Aplikační metoda:	nádobková pistole	airless	airmix		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Plnivost:	Excelentní	Brousitelnost:	Excelentní
Rychlost schnutí:	Standardní	Přelakovatelnost:	Excelentní

PŘÍPRAVA SMĚSI

	Kód	Váhově v %	Objemově v %	Poznámka
Doporučené tužidlo:	INUR0350	0 - 10 %	0 - 10 %	
Alternativní tužidla:				
Urychlovač:				
Doporučené ředidlo:	H ₂ O	5 - 10	5 - 10	
Alternativní ředidla:				

CHEMICKO - FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA	
Specifická hmotnost (kg/l)	1,26
Obsah sušiny (%)	50
Viskozita (DIN 4) při 20°C	35 - 45 "
Životnost směsi při 20°C (h)	x

APLIKAČNÍ CHARAKTERISTIKA	
Počet nánosů	1 - 2
Nanášené množství (g/m ²)	120 - 150
Interval mezi vrstvami	30
Vydatnost (m ² /kg, lt směsi)	3

SCHNUTÍ	
Proti prachu (min)	40 - 80
Na dotyk (min)	180
Brousitelné (h)	24
Zcela proschlé (h)	24
Stohovatelné (h)	24

Doplňkové informace:	ředění přizpůsobte způsobu aplikace pro stříkání nádobkovou pistolí doporučujeme trysku 1,8 - 2,5 mm broušení základního laku proveďte po jeho důkladném vyschnutí zrnitostí P320
Dodávané balení:	5 kg, 25 kg, nestandardní balení

Typ vrchního laku pro následné lakování:	WPSM5000	VŘ RAL/NCS	PUR RAL/NCS		
---	----------	------------	-------------	--	--

Důležité upozornění:	Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Technické tipy jsou uvedeny v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou podmínky aplikace, tužení a ředění, nanášené množství, příprava a kvalita podkladu nedílnou součástí konečného výsledku a mimo naši kontrolu. Uživatel je povinen před započatím jakékoliv aplikace vyhotovit zkušební vzorek. Z naší strany zaručujeme kontinuitu chemicko-fyzikálních vlastností. Varování: je na zodpovědnosti uživatele zabezpečit, že aplikace je prováděna v dostatečně větraném prostředí a jsou dodržovány veškeré hygienické normy a bezpečnostní předpisy platné na daném území.
-----------------------------	--

Číslo revize	2	Datum revize	31/5/2016	Datum tisku	31/5/2016
--------------	---	--------------	-----------	-------------	-----------

Miroslav Homolka	Prodejní sklad: Oulehla 489, Lysice 67971, +420 777 184 271, info@icro.cz, www.icro.cz
------------------	--