

Jednokomponentní vodou ředitelný vrchní lak s výbornou odolností proti žloutnutí, skvělým rozlivem a snadnou aplikací

Verze lesku:	20								
--------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

**OBLASTI POUŽITÍ**

Použitelný pro:	univerzální	nábytek	MDF		
Aplikační metoda:	nádobková pistole	airless	airmix		

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Plnivost:	Excelentní	Jednoduchost aplikace:	Excelentní
Transparentnost:	x	Odolnost proti žloutnutí:	Excelentní
Rychlost schnutí:	Standardní	Odolnost proti poškrábání:	Excelentní

**PŘÍPRAVA SMĚSI**

	Kód	Váhově v %	Objemově v %	Poznámka
Doporučené tužidlo:				
Alternativní tužidla:				
Urychlovač:				
Doporučené ředidlo:	H <sub>2</sub> O	5 - 10	5 - 10	
Alternativní ředidla:				

CHEMICKO - FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA	
Specifická hmotnost (kg/l)	1,37
Obsah sušiny (%)	52
Viskozita (DIN 4) při 20°C	
Životnost směsi při 20°C (h)	


APLIKAČNÍ CHARAKTERISTIKA	
Počet nánosů	1
Nanášené množství (g/m <sup>2</sup> )	120 - 150
Interval mezi vrstvami	
Vydatnost (m <sup>2</sup> /kg/lt směsi)	3

SCHNUTÍ	
Proti prachu (min)	60
Na dotyk (min)	90
Stožovatelné (h)	24
Zcela proschlé (h)	24

Doplňkové informace:	ředění přizpůsobte způsobu aplikace pro aplikaci nádobkovou pistolí použijte trysku 1,6 - 1,8 mm
Dodávané balení:	5 kg, 25 kg, nestandardní balení

Důležité upozornění:	<p>Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Technické tipy jsou uvedeny v dobré víře ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou podmínky aplikace, tužení a ředění, nanášené množství, příprava a kvalita podkladu nedílnou součástí konečného výsledku a mimo naši kontrolu. Uživatel je povinen před započítím jakékoliv aplikace vyhotovit zkušební vzorek. Z naší strany zaručujeme kontinuitu chemicko-fyzikálních vlastností.</p> <p>Varování: je na zodpovědnosti uživatele zabezpečit, že aplikace je prováděna v dostatečně větraném prostředí a jsou dodržovány veškeré hygienické normy a bezpečnostní předpisy platné na daném území.</p>
----------------------	--

Číslo revize	2	Datum revize	31/5/2016	Datum tisku	31/5/2016
--------------	---	--------------	-----------	-------------	-----------



říře,