

Transparentní polyesterový základní lak s vysokou plnivostí, výbornou elasticitou, vynikající broušení jak automatické tak manuální.

OBLASTI POUŽITÍ

Použitelný pro:	nábytek	vnitřní dveře	kuchyňská dvířka	rakve	
Aplikační metoda:	nádobková pistole	směšovací zařízení	clonová nanášedka		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Plnivost:	Excelentní	Brousitelnost:	Excelentní
Rychlost schnutí:	Standardní	Přelakovatelnost:	Excelentní

PŘÍPRAVA SMĚSI

	Kód	Váhově v %	Objemově v %	Poznámka
Doporučené tužidlo:	CZCT0002	2		
Alternativní tužidla:				
Urychlovač:	CZAL0002	2		
Doporučené ředidlo:	DILS00AC	5 - 10		
Alternativní ředidla:				

CHEMICKO - FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA		APLIKAČNÍ CHARAKTERISTIKA		SCHNUTÍ	
Specifická hmotnost (kg/l)	1,1	Počet nánosů	2 - 4	Protí prachu (min)	60
Obsah sušiny (%)	80	Nanášené množství (g/m ²)	150 - 200	Na dotyk (min)	120
Viskozita (DIN 4) při 20°C	90 -100 "	Interval mezi vrstvami	20 "		
Životnost směsi při 20°C (min)	45	Vydatnost (m ² /kg, lt směsi)	2	Brousitelné (h)	24
				Stohovatelné (h)	24

Doplňkové informace:	- PES základní bílý lak nejprve zředíme, promícháme, následně opatrně přidáme urychlovač , znovu opatrně, ale důkladně promícháme a nakonec přidáme tužidlo a opět důkladně promícháme. NIKDY NEMÍCHAT DOHROMADY TUŽIDLO A URYCHLOVAČ, HROZÍ NEBEZPEČÍ PRUDKÉ REAKCE !!!!!
Dodávané balení:	- 5 kg, 25 kg, nestandardní balení

Typ vrchního laku po následné lakování:	PUR				
--	-----	--	--	--	--

Důležité upozornění:	Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Technické tipy jsou uvedeny v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou podmínky aplikace, tužení a ředění, nanášené množství, příprava a kvalita podkladu nedílnou součástí konečného výsledku a mimo naši kontrolu. Uživatel je povinen před započítím jakékoliv aplikace vyhotovit zkušební vzorek. Z naší strany zaručujeme kontinuitu chemicko-fyzikálních vlastností. Varování: je na zodpovědnosti uživatele zabezpečit, že aplikace je prováděna v dostatečně větraném prostředí a jsou dodržovány veškeré hygienické normy a bezpečnostní předpisy platné na daném území.
-----------------------------	--

Číslo revize	2	Datum revize	31/5/2016	Datum tisku	31/5/2016
--------------	---	--------------	-----------	-------------	-----------

Miroslav Homolka	Prodejní sklad: Oulehla 489 Lysice, 679 71 Lysice, +420 777 184 271, info@icro.cz, www.icro.cz
------------------	--