

ZSFO0015-A

PES ZÁKLADNÍ BÍLÝ LAK

Polyesterový, základní, bílý lak
PES základní bílý lak nejprve zředíme, promícháme, následně opatrně přidáme urychlovač, znovu opatrně, ale důkladně promícháme a nakonec přidáme tužidlo a opět důkladně promícháme. NIKDY NEMÍCHAT DOHROMADY TUŽIDLO A URYCHLOVAČ, HROZÍ NEBEZPEČÍ PRUDKÉ REAKCE !!!!!

Velikost balení

25 kg - 5 kg

Tužidlo

CZCT0002 2 %

Urychlovač

CZAL0002 2 %

Doporučené
ředidlo

DILS00AC 5 - 20 % (aceton)

Použití



DVÍŘKA



VNITŘNÍ DVEŘE



MDF DESKY



NÁBYTEK

Aplikace



STŘÍKÁNÍ



AIRMIX

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1,4 ± 0,03 (kg/ltr)

OBSAH SUŠINY

75 ± 1 (%)

VISKOZITA DIN 4

135" – 165" (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

2 - 4

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

150 - 200 (g/m²)

ŽIVOTNOST SMĚSI

0,5 (hodiny)

NÁDOBKOVÁ PISTOLE

Tryska 2,0 – 2,5 mm, tlak 2,5 – 3 bar

AIRMIX

Tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak 100 - 120 bar / 1 - 2 bar

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

60 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

180 minut

BROUSITELNÉ

12 hodin

STOHOVATELNÉ

12 hodin



PLNIVOST



TIXOTROPITA



BROUSITELNOST

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz